

Műszaki adatok és információk a 411 öntőmasszával kapcsolatban

Kémiai analízis:

SiO ₂ =	67,2 %
Al ₂ O ₃ =	19,1 %
TiO ₂ =	1,2 %
Fe ₂ O ₃ =	0,9 %
CaO =	6,4 %
MgO =	3,4 %
K ₂ O =	1,9 %
Na ₂ O =	0,1 %

Száradási zsugorodás (%): 3 %

Javasolt égetési hőfok	1050 C°
Égetett szín	Világos fehér
Égetési zsugorodás 1050 °C	0,6 %
Vízfelvétel 1050 °égetésnél	12,0 %

Hőtágulási együttható:

Égetési hőfok	1050 C°
20 – 400 C°	75
20 – 500 C°	79
20 – 600 C°	94

Folyósítási javaslat:

100 %	Nr.411 masszapor
37 %	víz
0,10 %	Dolaflux SP 11
0,18 %	Giessfix 162

Litersúly: 1850 gr