

Színes öntőmassza

Típus: félporelán anyagában színezett öntőmassza

Felülete: mázazás nélkül zsírfényű

Égetési hőfok: 1180-1200 °C

Lehetséges felhasználási területek:

- anyagában színezett edények
- dekoratív kerámia elemek
- kerámia, félporelán ékszerek



A cserép tulajdonsága:

Teljes zsugorodás 1200 °C 15-17 %

Vízfelvétel: 1200 °C-on égetve 0,1-0,3 %

Falvastagság: 10 perc szívási idő után 3-4 mm



Színválaszték:

- papír-fehér
- babafej rózsaszín
- galamb-szürke
- homok-sárga
- nap-sárga
- középbarna
- menta-zöld
- dió-zöld
- baba-kék
- király-kék
- oxidvörös
- pink
- ébenfekete

Csomagolás és kiszerezés: min. 5 kg edényekben iszapformában

Árinformáció: a www.interkeram.hu – árjegyzék oldalon