



FABRICACION CERAMICA

ESPECIFICACIONES  
MATERIA PRIMA

CLAVE MPC-FINO

FECHA  
20/04/00

HOJA  
1/2

D A T O S	DESCRIPCION	FELDESPATO SODICO EXTRA	TIPO DE MUESTREO	A
-----------------------	-------------	-------------------------	------------------	---

E S P E C 	CARACTERISTICAS	METODO UNIDAD	VALOR		CONTROL (B.L.H.)
			MIN.	MAX.	
	SiO2	%	68,5	72,0	L, H
	Al2O3	%	16,0	19,0	L, H
	Fe2O3	%		0,2	L, H
	Na2O	%	9,0	11,0	L, H
	K2O	%		1,0	L, H
	P.P.C. a 1000 °C	%		1,0	L, H
	Rechazo en 200 # TYLER	%		0,5	H
	TiO2	%		1,0	H
	CaO	%		0,5	H
	MgO	%			

H = Para Homologaciones

L = Se analiza en el Lab.

B = Boletín de análisis

H O M O L O G A D O S	PRICIDAD	FABRICANTE	CODIGO	OBSERVACIONES
		FOR CALIDAD		