

Műszaki adatlap

Massza típus

P-215

Felhasználás:

félporelán öntőmassza iszap

Szállítási forma:

masszaiszap

Az öntőiszap tulajdonságai:

Litersúly: 1620 – 1640 g/L

Kifolyási idő:

(kifolyásmérő lyukbőssége 4 mm): 60 – 90 s

Falvastagság:

10 perc szívási idő után: 3,5 – 4,5 mm

A cserép tulajdonságai:

Teljes zsugorodás (1200 °C): 12 – 14,5%

Ajánlott égetési hőfok: 1180 – 1220 °C

Vízfelvétel (1200 °C): 3,5 – 6%

Égetett termék színe: fehér