

Hafnerputz

Hafner Armierungsputz – H

Allgemeine Information / General information:

- Putz für den Hafnerbereich zum Einbetten des Glasfaserarmierungsgewebes und zum Ausgleichen der Ofenoberfläche
- Nur in Verbindung mit „Kreativputz“ verwenden
- Auftragsstärke max. 3 mm
- Stove fitter plaster for embedding fibreglass reinforcement fabric and levelling the stove surface
- Use only in combination with "Kreativputz"
- Application thickness max. 3 mm



Rohstoffbasis / Raw material base:	Zementklinker / Cement	
Anwendungsgrenztemperatur / Temperature limit of application:	200 °C	
Max. Korngröße / Max. grain size:	1 mm	
Trockenrohdichte / Dry bulk density (Ö-Norm B 8308):	110 °C	1,6 g/cm ³
Art der Bindung / Type of bonding:	Hydraulisch / hydraulic	
Anmachflüssigkeit / mixing liquid:	Trinkwasser / Drinking water	
Anmachflüssigkeitsbedarf / Required mixing liquid:	23 – 28 %	
Topfzeit / Pot life: (Ö-Norm B 8308):	ca. 180 min	
Lagerfähigkeit / Storage limit:	12 Monate bei trockener, frostfreier Lagerung / 12 months if stored dry and frostfree	
Lieferform / Delivered condition:	trocken, 15 kg Sack / dry, 15 kg bag	

Die angegebenen Daten repräsentieren Durchschnittswerte aus der laufenden Produktion. Sie haben Informationscharakter und sind nicht als Garantiewerte anzusehen.

The given data are mean values of our current production. They are for information only and not to be taken as a guarantee.