

L 92 típusú letakaró lakk ecsettel történő felhordásra - vízzel hígítható -

1. Általános ismertető

Az L 92 lakk a finom vonalaktól a nagyobb felületek letakarásáig egyaránt alkalmas porcelán, félporelán, kőcserép és üveg felületeken. Ez az oldószer tartalmú lakk különösen jól kenhető, nem fut meg, és rendkívül éles kontúrokat ad. A megszáradt lakkfilm ellenálló minden olajos folyadéknak, és biztosan elszigeteli a védendő felületet a festékektől, lüszterektől és nemesfém preparátumoktól. Víz, illetve vizes bázisú preparátumok ezzel szemben rongálják a lakk filmet. Száradás után az L 92 lakk probléma mentesen lehúzható.

2. Alkalmazás

- Használat előtt a lakkot alaposan fel kell keverni.
- A lakk felhordása ecsettel történik. A levegőbuborékok elkerülése érdekében az L92 lakkot gondosan kell felkenni, nem lehet „stupfolni” (rányomogatni). Különösen vékony vonalak ajánlatos ügyelni arra, hogy a réteg ne legyen túl vékony. Felületeken különösen fontos a lakk egyenletes elterítése.
- A munkatér hőmérsékletétől függően az L 92 száradási ideje 30 – 60 perc. Különösen vastagabb felhordásnál fontos az oldószer réteg elpárolgása után még rövid ideig 60-80 C-on rövid ideig szárítani.
- A festék, lüszter vagy nemesfém dekor felhordása.
- A lakk film lehúzása
- A dekor beégetése

3. Műszaki adatok

Viszkozitás:	: Kifolyás 4 mm-es DIN csészéből 150 másodperc
Szilárd anyag tartalom	: 22 %
Hígító	: víz/ spiritusz

4. Biztonságtechnikai adatok

Lobbanáspont	: 27 C
Veszélyességi osztályok	: - vasút/közút 3.31c - légi/tengeri 3.III/UN 1263
Jelzőkötelezettség	: gyúlékony
TA/levegő érték	: 31 % oldószer, III. osztály
MAK-érték	: 1000 ppm (etanol)