

INTERRA LS04

kőedény öntőmassza

Massza adatai:

Száradási zsugorodás (%):	3,5 – 4,5
Égetési veszteség (%):	16 – 17

Égetett minta adatai:

Égetési hőfok (°C):	1020 – 1060
Égetett minta színe:	extra fehér
Égetett minta sűrűsége (g/cm ³):	1,5 – 1,6
Teljes zsugorodás (%):	4 – 6
Vízfelvétel (%):	20 – 23
Hajlító szilárdság (MPa):	15 – 18
Lineáris hőtágulási együttható (×10 ⁻⁷ /K):	
30 – 300 °C	70 – 75

Folyósítás:

Folyósítási útmutató

massza (g)	1000,0
víz (ml)	450,0
Giessfix 162 (g)	1,2
Dolaflux B (g)	0,3

Masszaiszap értékei:

Litersúly (g/l):	1760 – 1780
Kifolyási idő -Ford Cup ø4 (s):	30 – 60
Falvastagság -30 min után (mm):	4,5 – 6,5

Ajánlott mázak:

ólommentes, fényes, transzparens:	VTR 100 VTR 102 VTR 215
ólommentes, fényes, fehér:	VBC 142
ólommentes, selyemmatt:	VTR 128
alacsony ólomtartalmú, matt, fehér:	CR 9677/83
ólmos, fényes, transzparens:	MFC 3531