
INTERRA PS12

félporcelán plasztikus massa

Massza adatai:

Nedvesség tartalom (%):	19 – 22
Száradási zsugorodás (%):	4 – 6
Égetési veszteség (%):	8,5 – 9,5

Javasolt égetési tartományok:

Zsengélés (°C):	
Mázás égetés (°C):	1200 – 1280

Égetett minta adatai:

Égetési hőfok (°C):	1240 – 1280
Égetett minta színe:	fehér
Égetett minta sűrűsége (g/cm ³):	2,3 – 2,4
Teljes zsugorodás (%):	13 – 17
Vízfelvétel (%):	0 – 1

Lineáris hőtágulási együttható
($\times 10^{-7}/K$):

30 – 300 °C	52 – 57
-------------	---------