

Nr. 371

25 % Samott 0-0,2 mm

Kémiai analízis:

SiO ₂	69,0 %
Al ₂ O ₃	21,2 %
TiO ₂	1,6 %
Fe ₂ O ₃	4,9 %
CaO	0,0 %
MgO	0,5 %
K ₂ O	2,8 %
Na ₂ O	0,0 %

Égetett kerámia adatai:

Száradási zsugorodás (%):

7

Égetési hőmérséklet:

1070 °C

1140 °C

1240 °C

Égetett szín:

szürke

antracit

fekete

Égetési zsugorodás (%):

3

5

8

Vízfelvétel (%):

9

5

0,1

Hőtágulási együttható (WAK):

20°C - 400 °C

65

67

63

20°C - 500 °C

68

70

65

20°C - 600 °C

79

81

72

*10-7/°C