

## Hafnerputz

### Kreativputz

#### Allgemeine Information / General information:

- Putz für den Hafnerbereich zum Verputzen der Ofenhülle und zum Formen von Oberflächenstrukturen – für alle Putztechniken geeignet
- Nur auf den „Hafner Armierungsputz | H“ auftragen
- Auftragsstärke max. 60 mm
- Stove fitter plaster for rendering the stove coating and shaping surface structures – suitable for all plastering methods
- Use only on the “Hafner Armierungsputz | H”
- Application thickness max. 60 mm



Rohstoffbasis / Raw material base:	Zementklinker / Cement	
Anwendungsgrenztemperatur / Temperature limit of application:	200 °C	
Max. Korngröße / Max. grain size:	1 mm	
Trockenrohdichte / Dry bulk density (Ö-Norm B 8308):	110 °C	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Art der Bindung / Type of bonding:	Hydraulisch / hydraulic	
Anmachflüssigkeit / mixing liquid:	Trinkwasser / Drinking water	
Anmachflüssigkeitsbedarf / Required mixing liquid:	23 – 28 %	
Topfzeit / Pot life: (Ö-Norm B 8308):	ca. 280 min	
Lagerfähigkeit / Storage limit:	6 Monate bei trockener, frostfreier Lagerung / 6 months if stored dry and frostfree	
Lieferform / Delivered condition:	trocken, 25 kg Sack / dry, 25 kg bag	

Die angegebenen Daten repräsentieren Durchschnittswerte aus der laufenden Produktion. Sie haben Informationscharakter und sind nicht als Garantiewerte anzusehen.

The given data are mean values of our current production. They are for information only and not to be taken as a guarantee.