

EH 457T máz

Alkalmazás:	mázazás
Égetési tartomány:	1220 - 1260 °C
Égetett termék színe:	fényes, színtelen
Szállítási forma:	porlasztva szárított granulátum

Kémiai összetétel:

	súly% (izzított)
SiO ₂ =	65,9
Al ₂ O ₃ =	12,5
TiO ₂ =	0,09
Fe ₂ O ₃ =	0,15
MgO =	1,5
CaO =	15,4
Na ₂ O=	0,6
K ₂ O =	2,6
izz.veszt. (1000 °C)=	12,4

Közepes szemcseátmérő D50% (µm): 3,6 – 4,0
-Sedigraph 5100-

Szitamaradék(%): 0,5 – 1,5
-nedves szitálás > 0,020 mm szitán-

Hőtágulási együttható (x10⁻⁷ K⁻¹):

25- 200 °C:	57
25- 400 °C:	58
25- 600 °C:	59

Csomagolás: 25 kg-os zsákokban