

# RATH

## Kályhás vakolat (Hafnerputz) 20 kg

### Tulajdonságai és felhasználási területei:

- Javasoljuk fedővakolatként különféle külső vakolatstruktúrák kialakításához cserépkályhákhoz, kandallókhöz, kemencékhez
- A kályhás vakolat (Hafnerputz) dörzsölt felületek esetén 3 mm-es felhordási vastagságig alkalmazható
- 3 mm-nél vastagabb vakolatok (dörzsvakolat), ill. különleges felületi struktúrák esetén (pl. kéregvakolat) a kreatív vakolat (Kreativputz) a megfelelő választás
- Alapvakolata az Armierungsputz

### Termékadatok:

Kiszerezési mennyiség: 20 kg

Max. felhasználási hőmérséklet: [°C] 200

Felhasználhatóság/tárolás: 12 hónap száraz, fagymentes helyen

Anyagszükséglet: 3 mm-es felhordási vastagság esetén kb. 5 kg/m<sup>2</sup> keverővíz mennyisége kb. 7 l/25 kg  
Fazékidő: [perc] > 70



9 00 71080 08953 0

### Bedolgozása:

- A falazott berendezés vakolása a száraz felfűtés után, hideg állapotban történjék.
- A falazatot alaposan portalanítsuk, ill. távolítsuk el a habarcsmaradványokat.
- A felületek előnedvesítése nem szükséges.
- Nem sík felületű falazatoknál a kiegyenlítéshez Universal Supert alkalmazzunk.
- Felhasználás előtt a vödör tartalmát szárazon keverjük át.
- Folyadékkal való keveréshez kizárólag tiszta, ivóvíz minőségű vizet használjunk.
- Alapvakolatát az „Armierungsputz”-ot max. 3 mm vastagságig hordjuk fel, majd ágyazzuk be az üvegszál erősítésű szövetet.
- A vakolási felületeket az egyes munkalépések között nem kell teljesen kiszáritani.
- Felületi szárítás után vékonyan hordjuk fel a kályhás vakolatot (3 mm-ig).
- Kb. egyhetes levegőn száradás után fűtsük fel a kemencét.

### Veszélyességi kategória

#### Figyelem!

Az 1999/45/EK rendelet alapján a keverék nem veszélyes osztályba sorolt.

A CLP rendelet (1272/2008) alapján a keverék nem veszélyes osztályba sorolt. cementet; méshidrátot; szilikogén porokat tartalmaz H-mondat:

H 332 Belélegezve ártalmas.

H 315 Bőrizgató hatású.

H 318 Súlyos szemkárosodást okozhat.

P-mondat:

P 202 Használat előtt minden biztonsági utasítást el kell olvasni és értelmezni.

P 262 Kerülni kell a bőrrel, ruházattal való érintkezést és a szembejutást.

P 280 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni .

P 305/351/338 Szembe kerülés esetén: vízzel néhány percig óvatosan öblögessük a szemünket. Az esetleges kontaktlencsétet lehetőség szerint távolítsuk el, majd öblögessünk tovább. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz

#### ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS:

- Bőséges vízbevitel
- Orvoshoz fordulni

Gyártási idő:



FIGYELEM



83128



### Gyártó/forgalmazó:

Rath Hungária Kft.  
1106 Budapest, Porcelán u. 1.  
Tel.: (+36-1) 433-00-43/018  
Fax: (+36-1) 261-90-52  
www.rath.hu