



**Anyag neve:** V 167 hígító

**Gyártó cég:** Heraeus- Tokmak A.S.

**Alkalmazás:** Standard hígító szitaolajokhoz és polír arany pasztákhoz.  
A V 167 hígítót a dekorok húzása közben elpárolgó oldószer pótlására adják a pasztához. A hígító hozzáadásának szükségességét az jelzi, hogy a húzott motívum természetes színe egyre sötétebb lesz. Az oldószer elpárolgásával a húzott festék réteg egyre vastagabb lesz. A besűrűsödött pasztához akkor kell a hígítót hozzáadni, amikor visszatöltik a tároló edénybe. A V 167 hígítót alaposan homogénizálni kell a pasztával.

**Műszaki adatok:**

Kinézet:	tiszta folyadék
Párolgási szám:	100
Sűrűség: (g/cm <sup>3</sup> , 20 °C)	0,97
Nem párolgó rész (%):	0
Lobbanáspont: °C (DIN53213)	70

**Összetétel:** oldószerek, mint terpén, hidronaftalin, aromás anyagok

**Feldolgozás** A pasztába bedolgozva

**Ajánlott hozzáadott mennyiség (%)** 1 – 3

**Raktározás:**

A V 167 hígítót szárazon, szobahőmérsékleten (15 – 25 C) kell tárolni. A felnyitott edényeket használat után gondosan le kell zárni, különben az oldószer elpárolgása következtében a termék összetétele megváltozhat. Az ajánlott raktározási körülmények betartása esetén a bontatlan edények legalább 1 évig eltarthatók.