

Decoflux WB 110

pasztásító médium szitanyomó festékekhez és Cretaprinthez

Kémiai jellemzés: polimerek vizes glikol keverékben

Jellemző tulajdonságok:

Kinézete: piros folyadék
Oldhatóság: vízzel keverhető
Sűrűség (20 C): kb. 1,1 g/cm³
Viszkozitás (20 C) kb. 220 mPa.s

Tárolhatóság/ csomagolás:

Szakszerű, száraz helyen történő tárolás esetén: 12 hónap.

Csomagolás: 30, 140, vagy 1100 kg-os edényekben

Alkalmazás:

A DECOFLUX WB 110 egy vízzel keverhető, oldószer mentes pasztásító anyag festékekhez, mázakhoz és oxidokhoz. A termék semleges szagú és nem tűzveszélyes.

A pasztásítási viszony a festék összetételétől függően:

25 – 35 % DECOFLUX WB 110 és

75 – 65 % festék por

A DECOFLUX WB 110 alkalmas már alatti és máz feletti dekorációs technikákhoz.

A médiummal készített paszták különösen alkalmasak egyszer égetett csempék dekorálásához. Nagyobb felületek húzása kifogástalanul elvégezhető mind a ritkább , mind a sűrűbb szita sablonokon.

A DECOFLUX WB 110 médium főként meleg csempék (50–90 °C) egy vagy több színnel történő dekorálása használatos.

A termék jól diszpergálható, és stabil, nem száradó pasztát képez. Rugalmassága javítja a húzási tulajdonságokat, miáltal tiszta nyomatokat lehet elérni. A Decoflux 110 különleges felépítése nagyon alkalmassá teszi felülről mázzal történő bevonásra.

A Decoflux WB 110 alkalmazásakor arra kell ügyelni, hogy a sablonok készítéséhez jó vízálló bevonó anyagot használjanak.

Továbbá a Decoflux 110 médium használható a Cretaprint berendezésekben is. Javasoljuk, hogy a festék paszta kifolyási idejét 25 – 35 másodpercre állítsák be (Ford csésze 6 mm-es düznivel), hogy jó húzási tulajdonságokat érjenek el.

A megadott adatok megfelelnek a laboratóriumi és üzemi tapasztalatoknak. Tekintettel a változó körülményekre csak kiindulási pontként szolgálnak, és ennek megfelelően kötelezettség nélküliek. Harmadik fél esetleges oltalmi jogára tekintettel kell lenni.

Állapot: 2016.09.21.